

635

# CLOUDY BELGIAN BLUE

Коллекция Cloudy состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Cloudy Belgian Blue имеет однородный черный фон, мелкое зерно и более светлые вкрапления.



Формат **Standard**  
305 cm x 140 cm (4.27 sqm)  
120" x 55" (45.96 sqft)  
Толщина| Вес\*  
1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb  
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb  
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

Формат **Jumbo**  
320 cm x 164 cm (5.25 sqm)  
126" x 64.5" (56.51 sqft)  
Толщина| Вес\*  
2 cm x 3/4 " | 258 kg - 569 lb  
3 cm x 1 1/4 " | 387 kg - 853 lb

Отделка  
глянцевая, матовая

\* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

|                                                                                                      |                                   |                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Категория: <b>2</b>                                                                                  |                                   |                                                    |                       |
| Насыпная плотность<br>EN 14617-1:2013                                                                | kg/cm3                            | 2368                                               | W3<br>(EN 15285:2008) |
| Водопоглощение<br>EN 14617-1:2013                                                                    | %                                 | 0,04 - 0,07                                        | W4                    |
| Прочность при изгибе<br>EN 14617-1:2016                                                              | Mpa                               | 70.1                                               | F4<br>(EN 15285:2008) |
| Прочность при сжатии<br>EN 14617-15:2006                                                             | Mpa                               | 232                                                |                       |
| Ударпрочность<br>EN 14617-9:2005                                                                     | J                                 | 9.2                                                |                       |
| Линейное тепловое расширение<br>EN 14617-11:2005                                                     | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 37.7                                               |                       |
| Химическая стойкость <b>(HCl и NaOH)</b><br>EN 14617-10:2012                                         | Classe                            | C4 для соляной кислоты<br>C4 для каустической соды |                       |
| Стойкость к истиранию<br>EN 14617-:2012                                                              | mm                                | 29.6                                               | A3<br>(EN 15285:2008) |
| Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности <b>(глянцевая отделка)</b><br>EN 14231-:2003 |                                   | SRVсухая= 47<br>SRVвлажная= 4                      |                       |

Сертификаты



**Quartzforms SpA**  
Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010  
info@quartzforms.com www.quartzforms.com  
Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.