

FOREST SUGHERO

La collezione Forest è costituita quarzo puro, da resina strutturale in poliestere e da pigmenti colorati stabilizzati ai raggi UV. La superficie Forest Sughero ha un fondo uniforme bianco, una grana fine, venature lunghe e diffuse di colore rosso, bronzee.



Formato Large

320 cm x 155 cm (4.96 sqm)
126" x 61" (53.39 sqft)

Spessori | Pesi*

2 cm x 3/4" | 240 kg - 529 lb
3 cm x 1 1/4" | 360 kg - 794 lb

Finitura

lucida, opaca

* Il peso indicato può variare del circa 5% a causa del differente peso specifico tra le varie classi di prodotto.

Categoria: 8

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Massa volumetrica apparente EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2314 | W3 (EN 15285:2008) |
| Assorbimento d'acqua EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W3 |
| Resistenza a flessione EN 14617-1:2016 | Mpa | 76.4 | F4 (EN 15285:2008) |
| Resistenza a compressione EN 14617-15:2006 | Mpa | 221 | |
| Resistenza all'urto EN 14617-9:2005 | J | 10.9 | |
| Dilatazione termica lineare EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 44.5 | |
| Resistenza chimica (HCl e NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 per acido cloridrico C4 per idrossido di sodio | |
| Resistenza all'abrasione EN 14617-:2012 | mm | 30.9 | A3 (EN 15285:2008) |
| Scivolosità con pendolo su lucido (finitura lucida) EN 14231-:2003 | | SRVsecco= 47 SRVumido= 4 | |

Certificazioni



QUARTZFORMS

MADE IN GERMANY

Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

La resa delle immagini a video o in stampa è indicativa. La lastra simula la pietra naturale, quindi, nel prodotto finale, alcune differenze sono possibili.

4005

FOREST SUGHERO



La resa delle immagini a video o in stampa è indicativa. La lastra simula la pietra naturale, quindi, nel prodotto finale, alcune differenze sono possibili.