

PEBBLE CAPPUCCINO

Die Kollektion Pebble besteht aus reinem Quarz, strukturellem Polyesterharz und gegen UV-Strahlen stabilisierten Farbpigmenten. Die Oberfläche Pebble Cappuccino weist einen einheitlichen beige Untergrund und eine grobe Körnung in warmen Tönen auf.



Formate Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Dicken | Gewichte*

1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

Oberflächenbearbeitungen

poliert, matt

* Das angegebene Gewicht kann aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts der verschiedenen Produktklassen um ca. 5% variieren.

Kategorie: 1

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Effektive Dichte EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2439 | W3 (EN 15285:2008) |
| Wasseraufnahme EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W4 |
| Biegezugfestigkeit EN 14617-1:2016 | Mpa | 42.5 | F4 (EN 15285:2008) |
| Druckfestigkeit EN 14617-15:2006 | Mpa | 172 | |
| Schlagfestigkeit EN 14617-9:2005 | J | 3.6 | |
| Lineare thermische Ausdehnung EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 24.9 | |
| Chemikalienbeständigkeit (HCl und NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 für Salzsäure C3 für Natriumhydroxid | |
| Abrieb EN 14617-2:2012 | mm | 26.2 | A4 (EN 15285:2008) |
| Rutschhemmung mit Pendel auf polierter Oberfläche EN 14231-2:2003 | | SRVtrocken= 44 SRVnass= 4 | |

Zertifizierungen



QUARTZFORMS

MADE IN GERMANY

Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.