

# CLOUDY DESERT

La collection Cloudy est constituée de quartz pur, de résine structurale en polyester et de pigments colorés stabilisés aux rayons UV. La surface Cloudy Desert a un fond uniforme marron clair, un grain fin et des inclusions plus claires.



## Formats Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)

120" x 55" (45.96 sqft)

## Épaisseurs | Poids\*

1.2 cm x 1/2" | 125 kg - 275 lb

2 cm x 3/4" | 208 kg - 459 lb

3 cm x 1 1/4" | 312 kg - 688 lb

## Finitions

poli, mat

\* Le poids indiqué peut varier de +/- 5% à cause du poids spécifique différent des diverses catégories de produit.

## Catégorie: 2

|                                                                                      |                                   |                                                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Massa volumétrique apparente</b><br>EN 14617-1:2013                               | kg/cm3                            | 2368                                                      | W3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Absorption d'eau</b><br>EN 14617-1:2013                                           | %                                 | 0,04 - 0,07                                               | W4                    |
| <b>Résistance à la flexion</b><br>EN 14617-1:2016                                    | Mpa                               | 70.1                                                      | F4<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Résistance à la compression</b><br>EN 14617-15:2006                               | Mpa                               | 232                                                       |                       |
| <b>Résistance aux chocs</b><br>EN 14617-9:2005                                       | J                                 | 9.2                                                       |                       |
| <b>Dilatation thermique linéaire</b><br>EN 14617-11:2005                             | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 37.7                                                      |                       |
| <b>Résistance chimique (HCl et NaOH)</b><br>EN 14617-10:2012                         | Classe                            | C4 pour acide chloridrique<br>C4 pour hydroxyde de sodium |                       |
| <b>Résistance à l'abrasion</b><br>EN 14617-2:2012                                    | mm                                | 29.6                                                      | A3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Glissance avec pendule sur du brillant (finition brillant)</b><br>EN 14231-2:2003 |                                   | SRVsec= 47<br>SRVhumide= 4                                |                       |

## Certifications



## Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010

info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Le rendu des images sur vidéo ou en imprimé est indicatif. La tranche simule la pierre naturelle, certaines différences sont donc possibles dans le produit final.

