

ECOTONE NEW ERA SUNRISE

De New Era-collectie is gemaakt van gerecyclede materialen, minder dan 5% kristallijn silica en van biocompound afgeleide hars. Het New Era Sunrise oppervlak heeft een uniforme warmwitte achtergrond, een fijne korrel, lange grijze aders en diffuse grijze en beige aders.



Formaat Large

320 cm x 155 cm (4.96 sqm)
126" x 61" (53.39 sqft)

Diktes | Gewichten*

2 cm x 3/4" | 240 kg - 529 lb
3 cm x 1 1/4" | 360 kg - 794 lb

Afwerking

glanzend, mat

Eigenschappen



Less than 5% silica content



Resin derived from biocompound



Recycled components



Certificaties



60% made by wind



80% recycled water



Verschuimend soortenrij gewicht tussen de verschillende productklassen.



MADE IN GERMANY

Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.

Categorie

Schijnbaar volumegewicht EN 14617-1:2013	kg/cm ³	2284	W3 (EN 15285:2008)
Absorptie water EN 14617-1:2013	%	0,1	W3
Weerstand en buiging EN 14617-1:2016	Mpa	55,3	F4 (EN 15285:2008)
Schokbestendigheid EN 14617-9:2005	J	6,8	
Lineaire thermische uitzetting EN 14617-11:2005	10 ⁻⁶ °C ⁻¹	26,7	
Chemische weerstand (HCl en NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 voor waterstofchloride C3 voor natriumhydroxide	
Wrijvingsweerstand EN 14617-2:2012	mm	31,8	A3 (EN 15285:2008)

ecotone

Manufactured by:

Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010

info@quartzforms.com www.quartzforms.com

De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.

6245

ECOTONE NEW ERA SUNRISE



De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.