

FOREST MAGNOLIA

Коллекция Forest состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность лесной магнолии имеет однородный черно-зеленый фон с мелкой зернистостью, длинными и размытыми белыми прожилками.



Формат Large

320 cm x 155 cm (4.96 sqm)
126" x 61" (53.39 sqft)

Толщина| Вес*

2 cm x 3/4" | 240 kg - 529 lb
3 cm x 1 1/4" | 360 kg - 794 lb

Отделка

глянцевая, матовая

* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

Категория: 8

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Насыпная плотность EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2314 | W3 (EN 15285:2008) |
| Водопоглощение EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W3 |
| Прочность при изгибе EN 14617-1:2016 | Mpa | 76.4 | F4 (EN 15285:2008) |
| Прочность при сжатии EN 14617-15:2006 | Mpa | 221 | |
| Ударпрочность EN 14617-9:2005 | J | 10.9 | |
| Линейное тепловое расширение EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 44.5 | |
| Химическая стойкость (HCl и NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 для соляной кислоты C4 для каустической соды | |
| Стойкость к истиранию EN 14617-:2012 | mm | 30.9 | A3 (EN 15285:2008) |
| Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка) EN 14231-:2003 | | SRVсухая= 47 SRVвлажная= 4 | |

Сертификаты



Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.

4015

FOREST MAGNOLIA



Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.