


# QF DARK GREY

Коллекция Qf состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность QF Ash Grey имеет однородный фон и среднее зерно: и то, и другое темно-серого цвета.



## Формат Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)  
120" x 55" (45.96 sqft)

### Толщина| Вес\*

1.2 cm x 1/2" | 125 kg - 275 lb  
2 cm x 3/4" | 208 kg - 459 lb  
3 cm x 1 1/4" | 312 kg - 688 lb

## Формат Jumbo

320 cm x 164 cm (5.25 sqm)  
126" x 64.5" (56.51 sqft)

### Толщина| Вес\*

2 cm x 3/4" | 258 kg - 569 lb  
3 cm x 1 1/4" | 387 kg - 853 lb

## Отделка

глянцевая, матовая

\* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

## Категория: 4

<b>Насыпная плотность</b> EN 14617-1:2013	kg/cm <sup>3</sup>	2408	W3 (EN 15285:2008)
<b>Водопоглощение</b> EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W4
<b>Прочность при изгибе</b> EN 14617-1:2016	Mpa	51.9	F4 (EN 15285:2008)
<b>Прочность при сжатии</b> EN 14617-15:2006	Mpa	188	
<b>Ударпрочность</b> EN 14617-9:2005	J	6	
<b>Линейное тепловое расширение</b> EN 14617-11:2005	10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	28.6	
<b>Химическая стойкость (HCl и NaOH)</b> EN 14617-10:2012	Classe	C4 для соляной кислоты C3 для каустической соды	
<b>Стойкость к истиранию</b> EN 14617-:2012	mm	27.4	A4 (EN 15285:2008)
<b>Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка)</b> EN 14231-:2003		SRVсухая= 44 SRVвлажная= 6	

## Сертификаты



## Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010  
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.

515

# QF DARK GREY



Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.